

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка SUBLITHIN (компании SISER)

Описание:

Полиуретановая пленка для печати сольвентными, эко-сольвентными и латексными чернилами с последующим переносом на **текстиль***, окрашенный сублимационными чернилами. Специально разработанная формула пленки **блокирует сублимационные чернила**, которые, как правило, при взаимодействии с высокой температурой проявляются и искажают цвет пленки.

***Примечание:** текстиль, для которого требуется низкотемпературный перенос.

Подложка: полиэстер.

Средняя толщина: 110 микрон.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Минимальное давление ножа: 80гр

Температура нанесения: 130 градусов

Время нанесения: 15 сек

Давление: среднее (около 3-4 бар при использовании пневматического пресса).

Нанесение:

- 1) Отпечатайте изображение и нарежьте материал;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Аккуратно нанесите монтажную пленку на изображение, используя прозрачную **монтажную термостойкую пленку T.T.D. Easy** компании Siser (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам) и снимите подложку снизу изображения;
- 4) Расположите изображение с монтажной пленкой на текстиле и прижмите его при помощи термопресса;
- 5) Удалите монтажную пленку, пока она **теплая**. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки.

Подходит для материалов:

Полиэстер, окрашенный сублимационными чернилами.

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушка: не рекомендуется.



Обычная пленка
для печати

Sublithin

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!