

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пленка COLORPRINT EXTRA
(компания SISER)

Описание:

Термопленка для печати сольвентными и экосольвентными чернилами. Рекомендуется для нанесения на сложные ткани такие, как нейлон, кожа, ткани типа K-Way, спортивные синтетические сумки, зонты.

Средняя толщина пленки: 120микрон.

Состав подложки: полиэстер.

Материал сертифицирован по европейскому стандарту **Öko-Tex®Standart 100 класса I**.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа: 80гр

Температура нанесения: 155 градусов

Время нанесения: 15сек

Давление пресса: среднее (около 3-4 бар).

Нанесение:

ВАЖНО! Если нанесение происходит на материал с покрытием/пропиткой, мы настоятельно рекомендуем провести предварительный тест на наклеивание и стирку.

- 1) Отпечатайте и нарежьте материал;
- 2) Удалите облойд (лишнюю пленку) и нанесите поверх изображения прозрачную монтажную пленку T.T.D.Easy компании Siser (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам) или другие монтажные пленки для апплицирования;
- 3) Удалите снизу изображения полиэстеровую подложку;
- 4) Предварительно нагрейте ткань на 2-3 секунды (для того, чтобы выпарить влагу из ткани);
- 5) Прижмите изображение с монтажной пленкой при помощи термопереноса;
- 6) Удалите монтажную пленку T.T.D., пока она **теплая**;

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани, полиамид, нейлон, кожа и ткани с силиконовой пропиткой, не подходит для тканей, окрашенных сублимационными чернилами.

Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, стирка с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: не рекомендована.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**