

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пленка REFLECTIVE
(компании UNI TRADE)

Описание:

Светоотражающий материал предназначен для раскроя на режущем плоттере. Легко режется, счищается и наносится на ткань. Стойкий при стирке.

Состав подложки: клеевой полиэстер.

Средняя толщина материала: 150 микрон

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Угол наблюдения	Угол освещения			
	5°	20°	30°	40°
0,2°	509 Cd/lx на м ²	472 Cd/lx на м ²	457 Cd/lx на м ²	345 Cd/lx на м ²
0,33°	346 Cd/lx на м ²	327 Cd/lx на м ²	310 Cd/lx на м ²	248 Cd/lx на м ²
1°	54 Cd/lx на м ²	51 Cd/lx на м ²	51 Cd/lx на м ²	47 Cd/lx на м ²
1,5°	21 Cd/lx на м ²	19 Cd/lx на м ²	19 Cd/lx на м ²	13 Cd/lx на м ²

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 160°C

Время переноса: 7сек.

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для более легкого и быстрого снятия пленки мы рекомендуем подержать нарезанный материал на горячей поверхности (при температуре 60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **горячей** (возможно как горячее, так и холодное снятие).

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 40°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**