

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей характеризуется высоким уровнем начальной адгезии даже на грубых и критических субстратных поверхностях.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 1,0 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белая цвета, 90 г/м<sup>2</sup>, с голубой надписью «ORAFOL»

## Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов. Оборудование торговых ярмарок и магазинов. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

## Технические данные

|  |                                  |               |  |
|--|----------------------------------|---------------|--|
| <b>Толщина*</b> (носитель с клеем)   | 1,1 мм                           |               |  |
| <b>Термоустойчивость ***</b>   | от -40° C до +100° C             |               |  |
| <b>Сила сцепления*</b><br>(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)          | 18 Н/25мм                        | через 1 мин.  |  |
|  | >18 Н/25мм, разрыв пеноматериала | через 20 мин. |  |
|  | >18 Н/25мм, разрыв пеноматериала | через 24 часа |  |
| <b>Прочность на скалывание*</b><br>(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) | >300 час. при 23° C              |               |  |
|  | >6 час. при 70° C                |               |  |
| <b>Срок хранения **</b>  | 2 года                           |               |  |
| <b>Температура склеивания</b>  | > +15° C                         |               |  |

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.