

METAL (компания SISER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Средняя толщина	Подложка	Сертификат
Металлизированный полиуретан	60 мкрн	клеевая подложка	REACH n° 1907/2006/EU  

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Нанесение на текстиль	Рекомендации по резке			Настройки по нанесению			
	Нож	Давление	Скорость	Время	t	Давление	Снятие
Хлопок, полиэстер, смесовые ткани (не окрашенные сублимационными чернилами)	45°	40 - 90гр	15см/сек	10 сек	150 °C	Среднее (2,5/3,5 bar)	холодное

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при рекомендованной температуре и времени;
- 5) Снять подложку, когда она остынет.

СТИРКА (ПОСЛЕ 24ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушилка: нет.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**